

DUURZAAM LUCHTDICHT BOUWEN met ClearoPAG 167 Hoog Volume Kleefstof



- ✓ Montage van bouwelementen zonder gebruik te maken van voegband of folie.
- ✓ Voor het vullen en afdichten van holle ruimtes en voegen
- ✓ Lucht- en slagregendicht

167 Hoog Volume Kleefstof

Technische gegevens:

Chemische basis:	Polyurethaan
Kleur:	Geel
Inhoud:	750 ml
Kleefvrij:	8 minuten onder normale omstandigheden
Snijdbaar:	30 minuten onder normale omstandigheden
Brandklasse:	B2
Luchtdichtheid DIN EN 12114:	$a < 0.1 \text{ m}^3 / [\text{mh}(\text{daPa})^2/3]$
Slagregendichtheid DIN EN 1027:	$\geq 600 \text{ Pa}$
Warmtegeleidingscoëfficiënt:	0.0352 W/(m.K)
Voegenisolatie:	60 dB
Opbrengst:	ca. 250 mtr. (streng 1 cm doorsnede)
Volumieke massa:	26 kg/m ³
Treksterkte:	ca. 39 kPa (afhankelijk van ondergrond)
Buigstijfheid:	36 kPa
Druksterkte:	19 kPa
Afschuifsterkte:	49 kPa
Houdbaarheid:	18 maanden (koel & droog bewaren)
Mogelijke verwerkingstemperatuur:	Maatlaan en object: + 5 °C tot + 35 °C
Optimale verwerkingstemperatuur:	Materiaal en object: + 18 °C tot + 25 °C
Temperatuurbestendigheid uitgehard kleefstof:	- 40 °C tot + 100 °C